

中国強制標準 
「乳幼児及び子供用繊維製品安全技術規範」
(GB 31701-2015) の公布について

GB 31701-2015「乳幼児及び子供用繊維製品安全技術規範」が**2015年5月26日**に公表されました。本標準は中国で初めての乳幼児と子供用繊維製品の安全性についての強制標準です。強制標準には、法律と同等の強制力があり、抜取り検査で不合格になれば罰金対象になります。従って事前の品質確認がとても大切です。

公表日 2015年5月26日 **実施日** 2016年6月1日 **移行期間** 2016年6月1日～2018年5月31日

※移行期間中は2016年6月1日以前に生産され、関連標準の要求を満たしている製品を販売できます。また、検査機関は企業が表示している執行標準に基づき検査を行います。
 ※2018年6月1日より販売される商品は全て本標準の要求を満たさなければなりません。

適用範囲 **中国国内で販売する乳幼児及び子供用繊維製品。**
 ※布製・起毛類玩具、布製工芸品、使い捨て衛生用品、スーツケース、リュックサック、手提げかばん、傘、カーペット、専門的なスポーツウェア等は本標準適用範囲外とする

乳幼児用繊維製品	子供用繊維製品
年齢 月齢 36 ヶ月以下 (身長 100 cm以下) 安全技術要求 A類 の要求を満たさなければならない。	年齢 満 3 歳～ 14 歳 (身長 100 cm～ 155 cmの 女児) (100 cm～ 160 cmの 男児) 安全技術要求 直接肌に触れる製品 少なくとも B類 の要求を満たさなければならない 直接肌に触れない製品 少なくとも C類 の要求を満たさなければならない



※乳幼児及び子供用繊維製品はGB 18401に適合し、同時に最終製品は本標準の各要求を満たさなければならない。

安全性試験項目と基準値(一部抜粋)	試験項目		A類	B類	C類	備考
	生地	耐湿摩擦堅ろう度/級	≥	3 (濃色:2-3)	2-3	—
重金属/ (mg/kg) ≤		鉛	90	—	—	コーティングと顔料プリントの生地のみ実施。
		カドミウム	100	—	—	
フタル酸エステル/ (%) ≤		DEHP、DBP、BBP	0.1	—	—	1級 (正常な可燃性)
	DINP、DIDP、DNOP	0.1	—	—		
燃焼性					・燃焼性は製品の表層の生地のみ実施。 ・ウール、アクリル、アクリル系、ナイロン、ポリプロピレン、ポリエステル等の混用率が100%の生地及びこれらの繊維の混紡生地は除外。 ・単位面積あたりの質量が90g/m ² 以上の生地も除外。	
充填物	乳幼児及び子供用繊維製品に使われる繊維類と羽毛充填物		GB 18401 それぞれの安全技術分類の要求を満たす。			
	羽毛充填物		GB/T 17685 微生物技術要求を満たす。			
付属品	引張強度		GB 31701 4.4.1及び附録Aに基づく。			
	触れる可能性のある鋭利な先端、縁		あってはならない。			
	紐、ループの安全性	乳幼児及び7才未満		頭部と頸部に如何なる紐もあってはならない。		
7才以上			・頭部と頸部の衣料寸法を調整する紐に自由端があってはならない。 ・その他の紐は長さが75mmを超える自由端があってはならない。			
その他要求			包装に金属針等の鋭利なものを使用してはならない。金属針等の鋭利な残留物があってはならない。乳幼児の着用する下着に縫い付ける耐久性ラベルは肌と直接触れない部位に縫い付けること。			

※非繊維付属品のその他の要求は国家関連法規と強制基準を満たすこと。
 ※乳幼児用繊維製品は難燃加工を推奨しない。難燃加工する場合、国家の関連法規と強制標準の要求を満たさなければならない。

上記の内容についてご不明な点等ございましたら、こちらまでお問い合わせさせていただきますよう、お願い申し上げます。

国内 | **業務部** (東京担当: 袁) TEL:03-5669-1403 / FAX:03-5669-1404
 (大阪担当: 福永) TEL:06-6762-5885 / FAX:06-6762-5905

海外 | **上海愛麗紡織技術検閲有限公司** TEL:(86)21-5283-0011 / FAX:(86)21-5283-6061
 (上海浦西試験センター) (担当: 山内、張明敏(日本語可)) (86)21-6264-0055

