

纺检标准(纺织产品) 面料、成品检查 品质标准一览表 ◇摘要◇

◎：必须项目，○：根据材料、用途实施试验

原则上，色牢度、甲醛试验全色实施，而纤维含量、物性试验、尺寸变化率、成品检查（甲醛除外）则需要在各品号、各款式、各材料中分别抽取一件为代表实施试验。

白色、本色仅实施耐光色牢度试验

www.boken.or.jp

试验项目		试验方法、条件		判定标准				备注						
				男士服装	女士、儿童服装	衬衫、罩衫类	毛衫类							
纤维含量(纤维鉴别)		外观·显微镜观察		◎	---	◎	---	◎	---	适用于需标注纤维含量的产品 无需标注含量的仅做纤维鉴别也可 不进行合格评定				
色牢度	耐光	(级) ≥	JIS L 0842 第3露光法	◎	4 (3)	◎	4 (3)	◎	3	◎	3	( ) 适用于浅色 荧光增白剂导致的黄变不进行合格评定		
	皂洗	(级) ≥	JIS L 0844 A-1、A-2号	变色	4	○	4	○	4	○	4	适用于有水洗、湿洗标识的产品 荧光增白剂的染色导致的变色不进行合格评定 (注1)		
				沾色	3-4 (3) [4]	○	3-4 (3) [4]	○	3 [4]	○	3-4 [4]	( ) 适用于牛仔布 [ ] 适用于深浅颜色组合面料		
				渗色	4-5	○	4-5	○	4-5	○	4-5	【参考】洗液沾色≥3级 (注2)		
	汗渍	(级) ≥	JIS L 0848 酸性 碱性	变色	4	○	4	○	4	○	4	( ) 适用于毛、丝含量≥50%的面料		
				沾色	3-4 (3) [4]	◎	3-4 (3) [4]	◎	3 (2-3) [4]	◎	3-4 (3) [4]	[ ] 适用于深浅颜色组合面料		
				渗色	4-5	○	4-5	○	4-5	○	4-5			
	摩擦	(级) ≥	JIS L 0849 II形	干燥	4 (3-4) <3>	◎	4 (3-4) <3>	◎	4 (3-4) <3>	◎	4 (3-4)	( ) 适用于特殊印花、起绒产品、深色品		
				湿润	2-3 (2) <1-2>	◎	2-3 (2) <1-2>	◎	2-3 (2) <1-2>	◎	2-3 (2)	< > 适用于牛仔布、平绒、灯芯绒		
	干洗	(级) ≥	JIS L 0860 A-1法(四氯乙烯) B-1法(石油类)	变色	4	○	4	○	4	○	4	适用于可干洗标注产品		
沾色				3-4 [4]	○	3-4 [4]	○	3-4 [4]	○	3-4 [4]	[ ] 适用于深浅颜色组合面料			
渗色				4-5	○	4-5	○	4-5	○	4-5	【参考】洗液沾色≥3级 (注2)			
氧漂剂	(级) ≥	JIS L 0889	变色	4	○	4	○	4	○	4	适用于可水洗产品			
渗色 (bleed)	(级) ≥	大丸I法 大丸法 干洗溶剂	沾色	4-5	○	4-5	○	4-5	○	4-5	○	4-5	适用于深浅颜色组合面料	
			耐光汗	(级) ≥	JIS L 0888 B法 ATTS汗液 酸性·碱性	变色	3	○	3	○	3	○	3	适用于纤维素纤维含量≥50%的体育用品、帽子
物性试验	断裂强度	(N) ≥	JIS L 1096 A法(条样法)		250 (200)		200 (150)		200 (150)		---	适用于机织物 ( ) 适用于薄面料		
	撕破强度	(N) ≥	JIS L 1096 D法(冲击摆锤法)	○	13 (10)	○	10 (7)	○	10 (7)	○	---	适用于机织物 ( ) 适用于薄面料		
	胀破强度	(kPa) ≥	JIS L 1096 A法(mullen形法)	○	400 (300)	○	400 (300)	○	400 (300)	○	400 (300)	适用于机织物 ( ) 适用于薄面料		
	撕裂	(mm) ≤	JIS L 1096 撕裂B法	○	3	○	3	○	3	○	---	适用于机织物 负荷: 厚面料117.7N 薄面料49.0N		
	起球	(级) ≥	JIS L 1076 A法(ICI形法)		3		3		3		3 (2.5)	机织物为10个小时, 针织物为5个小时 ( ) 适用于起毛、粗梳面料		
	绒毛保持性	(%) ≥	JIS L 1075 A法(universal形法)	○	60	○	60	○	50	○	---	适用于平绒、灯芯绒		
	拒水性	(级) ≥	JIS L 1092 喷淋法	初期/处理后	2/2	○	2/2	○	---	○	---	适用于有拒水性标注产品		
	耐水性	(mm) ≥	JIS L 1092 静水压法A法(低水压法)		300		300		---		---	适用于雨衣、尿布套、防水床单等床上用品		
	透气性	(cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> ·s) ≤	JIS L 1096 A法(frazier形法)		3		3		---		---	适用于使用羽绒的产品		
					5		5		---		---	适用于填充物为羊毛、合纤的产品		
纤维	絮用纤维的钻绒		纺检规格 BQE A 012	○	有发生(不明显)	○	有发生(不明显)	○	---	○	---	适用于填充物为羽绒、羊毛、合纤等的产品		
	表面闪燃	JIS L 1917	闪燃火焰	无或<100mm		无或<100mm		无或<100mm		无或<100mm		适用于纤维素纤维含量		
				有或<100~200mm		有或<100~200mm	○	有或<100~200mm		有或<100~200mm		量≥50%的表面起绒		
				有或蔓延200mm的时间≥1秒		有或蔓延200mm的时间≥1秒		有或蔓延200mm的时间≥1秒		有或蔓延200mm的时间≥1秒		产品		
毛羽附着	(级) ≥	纺检规格 BQE B 014	○	3	○	3	○	3	○	3	适用于起毛品、雪尼尔纱、动物纤维混纺品			
耐磨性能	(次) ≥	JIS L 1096 E法(马丁代尔法)	厚面料	20,000		20,000		20,000		---	适用于毛产品			
			薄面料	10,000		10,000		10,000		---	---			
尺寸变化率	家庭洗涤法	(%) ≤	JIS L 1930 水洗: 按照维护图符号实施 未定时按照C4M法 干燥: 按照维护图符号实施 未定时翻转干燥优先实施	悬挂 晾干	机织物	○	-4~+2%	○	-4~+2%	○	-4~+2%	○	---	适用于可水洗标注产品
					针织物	纵向	○	-5~+2	○	-5~+2	○	-6~+2	○	-6~+2
				横向		○	-5~+2	○	-5~+2	○	-7~+2	○	-7~+2	但外观变化显著的判为不合格
				翻转 干燥	机织物	○	-5~+2	○	-5~+2	○	-5~+2	○	---	---
					针织物	纵向	○	-8~0	○	-8~0	○	-8~0	○	-8~0
				横向		○	-10~0	○	-10~0	○	-10~0	○	-10~0	---
	平摊 晾干	针织物	○	-7~+2	○	-7~+2	○	-7~+2	○	-7~+2	---			
		横向	○	-8~+2	○	-8~+2	○	-8~+2	○	-8~+2	---			
	干洗法	(%) ≤	JIS L 1096 J-1、J-2法	机织物	○	±3%	○	±3%	○	±3%	○	---	适用于可干洗标注产品(有可水洗标注产品可省略)	
				针织物	○	±3%	○	±3%	○	±3%	○	±3%	※横向有弹力的面料(罗纹组织、柳条绉等)不进行合格评定	
湿洗法	(%) ≤	JIS L 1931-4	机织物	○	±3%	○	±3%	○	±3%	○	---	适用于可湿洗标注产品(有可水洗标注产品可省略)		
			针织物	○	±3%	○	±3%	○	±3%	○	±3%	※横向有弹力的面料(罗纹组织、柳条绉等)不进行合格评定		

注1: 由于荧光增白剂着色导致变色为3-4级及以下时、要标注“请使用不含荧光增白剂的洗涤剂”维护注意事项

注2: 【参考】是指不进行合格判定

纺检标准(纺织产品) 面料、成品检查 品质标准一览表 ◇摘要◇

◎：必须项目，○：根据材料、用途实施试验

原则上，色牢度、甲醛试验全色实施，而纤维含量、物性试验、尺寸变化率、成品检查（甲醛除外）则需要在各品号、各款式、各材料中分别抽取一件为代表实施试验

试验项目		试验方法、条件		判定标准						备注			
				男士服装		女士、儿童服装		衬衫、罩衫类			毛衫类		
特定芳香胺染料		μg/g (mg/kg) ≤	<纺织品> 改正厚生省令第34号或 JIS L 1940-1&-3、IS024362-1&-3 <皮革制品> 改正厚生省令第34号或 IS017234-1&-2	○	30	○	30	○	30	○	30	适用于法律所规定的产品 特定芳香胺染料24种物质	
品质表示	成分含量	家庭用品品质表示法		◎	应符合	◎	应符合	◎	应符合	◎	应符合	尺寸标注不进行合格评定	
	使用处理图形符号	家庭用品品质表示法		◎	应符合	◎	应符合	◎	应符合	◎	应符合		
	尺寸	JIS规格等		◎	应符合	◎	应符合	◎	应符合	◎	应符合		
	原产国	不当赠品类及不当表示防止法		◎	应符合	◎	应符合	◎	应符合	◎	应符合		
外观	外观、缝制		纺检缝制检查标准		◎	应符合标准	◎	应符合标准	◎	应符合标准	◎	应符合标准	
成品	耐水洗	外观、缝制		○	无异常	○	无异常	○	无异常	○	无异常	适用于可水洗标注产品	
		变色	(级) ≥	○	4	○	4	○	4	○	4		
		渗色	(级) ≥	○	4-5	○	4-5	○	4-5	○	4-5		
		接缝起皱	(级) ≥	○	3	○	3	○	3	○	3		
		洗涤后扭曲率	(%) ≤	○	7 (5)	○	7 (5)	○	7 (5)	○	7 (5)		
	尺寸变化率	(%) ≤	水洗： 按照维护图形符号实施 干燥： 按照维护图形符号实施 (翻转干燥优先)		○	无异常	○	无异常	○	无异常	○	无异常	( ) 适用于开衩、前开口、纵向有图案等产品 ※横向有弹力的面料 (罗纹组织、柳条绉等) 不进行合格评定 但影响外观或穿着使用的判为不合格 < > 适用于礼服衬衫的领口
			悬挂晾干	机织物	○	-3~+1%	○	-3~+1%	○	-4~+1% (±1.5)	○	---	
				针织物	纵向	○	-4~+2	○	-4~+2	○	-6~+2	○	
			横向		○	-5~+2%	○	-5~+2%	○	-7~+2%	○	-7~+2%	
			翻转干燥	机织物	○	-5~+2%	○	-5~+2%	○	-5~+2% (±1.5)	○	---	
针织物	纵向	○		-8~0	○	-8~0	○	-8~0	○	-8~0			
	横向	○		-10~0%	○	-10~0%	○	-10~0%	○	-10~0%			
平摊晾干	针织物	纵向	○	-7~+2	○	-7~+2	○	-7~+2	○	-7~+2			
横向	○	-8~+2%	○	-8~+2%	○	-8~+2%	○	-8~+2%	○	-8~+2%			
耐反复	水洗	外观变化		○	无异常	○	无异常	○	无异常	○	无异常	适用于特殊印花 (颜料、胶浆、转移、凸浆、金银粉等)、涂层、植绒、粘合等	
		变色	(级) ≥	1次后	○	4	○	4	○	4			
		5次后	○	3	○	3	○	3					
渗色	(级) ≥	○	4-5	○	4-5	○	4-5	○	4-5				
耐干洗	外观、缝制		○	无异常	○	无异常	○	无异常	○	无异常	适用于可干洗标注产品 (有可水洗标注产品可省略)		
	变色	(级) ≥	○	4	○	4	○	4	○	4			
	渗色	(级) ≥	○	4-5	○	4-5	○	4-5	○	4-5			
	接缝起皱	(级) ≥	○	3	○	3	○	3	○	3			
	洗涤后扭曲率	(%) ≤	○	5 (3)	○	5 (3)	○	5 (3)	○	5 (3)			
	尺寸变化率	(%) ≤	机织物	○	±3%	○	±3%	○	±3%	○		---	
			针织物	○	±3%	○	±3%	○	±3%	○		±3%	
耐反复干洗	外观变化		○	无异常	○	无异常	○	无异常	○	无异常	适用于有干洗标识的特殊印花 (颜料、胶浆、转移、凸浆、金银粉等)、涂层、植绒、粘合等		
	变色	(级) ≥	1次后	○	4	○	4	○	4				
	3次后	○	3	○	3	○	3						
渗色	(级) ≥	○	4-5	○	4-5	○	4-5	○	4-5				
耐湿洗	外观、缝制		○	无异常	○	无异常	○	无异常	○	无异常	适用于可湿洗标注产品 (有可水洗标注产品可省略)		
	变色	(级) ≥	○	4	○	4	○	4	○	4			
	渗色	(级) ≥	○	4-5	○	4-5	○	4-5	○	4-5			
	接缝起皱	(级) ≥	○	3	○	3	○	3	○	3			
	洗涤后扭曲率	(%) ≤	○	5 (3)	○	5 (3)	○	5 (3)	○	5 (3)			
	尺寸变化率	(%) ≤	机织物	○	±3%	○	±3%	○	±3%	○		---	
			针织物	○	±3%	○	±3%	○	±3%	○		±3%	
耐耐透	外观变化		参考使用JIS L 1057.8.1 试验温度按照维护图形符号标注实施		○	无异常	○	无异常	○	无异常			
	变色	(级) ≥	○	4	○	4	○	4	○	4			
儿童服装	儿童服装附属绳索的要求事项		JIS L 4129	---	应符合	应符合	应符合	应符合	应符合	应符合	适用于儿童服装 (幼童及大童)		

分类	主要产品
男士服装	大衣、成套西服、茄克、防寒茄克服、宽松茄克、裤子类等
女士、儿童服装	大衣、成套西服、茄克、防寒茄克服、宽松茄克、连衣裙、裤子类、裙子等
衬衫、罩衫类	休闲衬衫、礼服衬衫、罩衫、运动衬衫、马球衬衫、T恤、汗衫等
毛衫类	针织毛衫、开襟衫、背心等

分类	主要产品
睡衣、贴身内衣类	睡衣裤、女长睡衣、贴身内衣、女士内衣、塑身内衣等
婴幼儿服装、小商品类	婴幼儿服装 (外衣、中衣、贴身内衣等)、小商品类 (毛巾、围嘴、连指手套、袜子等)
西洋服饰、小商品类	毛巾、浴巾、手帕、围巾、披肩、领带、袜子类、手套、帽子等
床上用品、室内装饰类	床上用品类 (床单·床罩类、毛毯、毛巾毯、被褥类、婴儿床上用品等)、室内装饰类 (窗帘、地毯、rug、浴室毯等)

纺织标准(纺织产品) 面料、成品检查 品质标准一览表 ◇摘要◇

◎：必须项目，○：根据材料、用途实施试验

原则上，色牢度、甲醛试验全色实施，而纤维含量、物性试验、尺寸变化率、成品检查（甲醛除外）则需要在各品号、各款式、各材料中分别抽取一件为代表实施试验

白色、本色仅实施耐光色牢度试验

www.boken.or.jp

试验项目		试验方法、条件		判定标准				备注						
				睡衣、贴身内衣类	婴幼儿服装、小商品类	西洋服饰、小商品类	床上用品、室内装饰类							
纤维含量(纤维鉴别)		外观·显微镜观察		◎	---	◎	---	◎	---	适用于必须表示纤维含量的产品 没有必要表示纤维含量的只进行纤维鉴别也可以 不进行合格评定				
材质鉴定		外观·显微镜观察		◎	---	◎	---	◎	---	适用于天然草木标识的产品 不进行合格评定				
色牢度	耐光	(级) ≥	JIS L 0842 第3露光法		◎	3*	◎	3*	◎	3 <<窗帘4>>	荧光增白剂导致的黄变不进行合格评定 *贴身内衣、女士内衣、塑身内衣、袜子类属于试验对象外			
			皂洗	(级) ≥	JIS L 0844 A-1、A-2号	变色	◎	4	◎	4	◎	4	适用于有水洗、湿洗标识的产品 荧光增白剂的染色导致的变色不进行合格评定 (注1)	
	沾色	◎				3 [4]	◎	3 [4]	◎	3 [4]	[ ] 适用于深浅颜色组合面料			
	渗色	◎				4-5	◎	4-5	◎	4-5	【参考】洗液沾色 ≥3级 (注2)			
	汗渍	(级) ≥	JIS L 0848	变色	◎	4	◎	4	◎	4	*适用于床上用品			
				沾色	◎	3 (2-3) [4]	◎	3 (2-3) [4]	◎	3 (2-3) [4]	( ) 适用于毛、丝含量 ≥50% 的面料			
	摩擦	(级) ≥	JIS L 0849	II形	干燥	◎	4 (3-4)	◎	4 (3-4) <3>	◎	4 (3-4) <3>	( ) 适用于特殊印花、起绒产品、深色系		
					湿润	◎	2-3 (2)	◎	2-3 (2) <1-2>	◎	2-3 (2) <1-2>	< > 适用于牛仔布、平绒、灯芯绒		
	干洗	(级) ≥	JIS L 0860 A-1法(四氯乙烯) B-1法(石油类)	变色	◎	4	◎	4	◎	4	适用于可干洗标注产品			
				沾色	◎	3-4 [4]	◎	3-4 [4]	◎	3-4 [4]	[ ] 适用于深浅颜色组合面料			
氯漂剂	(级) ≥	JIS L 0889	变色	◎	4	◎	4	◎	4	适用于可水洗产品				
			渗色 (bleed)	◎	4-5	◎	4-5	◎	4-5	适用于深浅颜色组合面料				
耐光汗	(级) ≥	JIS L 0888 B法 ATTS汗液 酸性·碱性	变色	◎	---	◎	---	◎	3	适用于纤维素纤维含量 ≥50% 的体育用品、帽子				
物性试验	断裂强度	(N) ≥	JIS L 1096 A法(条样法)		◎	200 (150)	◎	150	◎	<120>	◎	150<120>	适用于机织物 ( ) 适用于薄面料 < > 适用于毛毯、毛巾面料产品	
	撕破强度	(N) ≥	JIS L 1096 D法(冲击摆锤法)		◎	10 (7)	◎	7*	◎	10 (6) *	◎	10 (7) *	适用于机织物 ( ) 适用于薄面料 *毛巾面料产品属于试验对象外	
	胀破强度	(kPa) ≥	JIS L 1096 A法(mullen形法)		◎	400 (300)	◎	300	◎	400 (300)	◎	400 (300)	适用于针织物 ( ) 适用于薄面料	
	绽裂	(mm) ≤	JIS L 1096 接缝滑移B法		◎	3	◎	3	◎	3	◎	3	适用于机织物 负荷：厚面料117.7N 薄面料49.0N	
	起球	(级) ≥	JIS L 1076 A法(ICI形法)		◎	3 (2.5)	◎	3	◎	---	◎	3 (2.5)	机织物为10个小时, 针织物为5个小时 ( ) 适用于起绒、粗梳面料	
	绒头保持性	(%) ≥	JIS L 1075 A法(universal形法)		◎	---	◎	50	◎	50	◎	60	适用于平绒、灯芯绒	
			JIS L 1075 B法(拉伸试验机法)		◎	---	◎	---	◎	1	◎	1	适用于毛巾面料产品(圈绒机织物)	
	拒水性	(级) ≥	JIS L 1092 喷淋法		◎	---	◎	2/2	◎	---	◎	---	适用于有拒水性标注产品	
	耐水性	(mm) ≥	JIS L 1092 A法(静水压力、低水压法)		◎	---	◎	200	◎	---	◎	300	适用于雨衣、尿布套、防水床单等床上用品	
	透气性	(cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> ·s) ≤	JIS L 1096 A法(frazier形法)		◎	---	◎	3	◎	---	◎	3	适用于使用羽绒的产品	
	絮用纤维的钻绒		纺检规格 BQE A 012		◎	---	◎	5	◎	---	◎	5	适用于填充物为羊毛、合纤的产品	
	毛羽脱落量	(%) ≤	纺检规格 BQE A 013		◎	---	◎	---	◎	0.2	◎	0.2	适用于填充物为羽绒、羊毛、合纤等的产品	
	表面闪燃		JIS L 1917	闪燃火焰	无或<100mm	◎	---	◎	---	◎	---	◎	---	适用于纤维素纤维含量 ≥50% 的表面起绒产品
					有或<100~200mm	◎	---	◎	---	◎	---	◎	---	要注意(不合格)、无维护注意事项判为不合格
毛羽附着	(级) ≥	纺检规格 BQE B 014		◎	3	◎	3	◎	3	◎	3	适用于起绒产品、雪尼尔纱、动物纤维混纺品		
		JIS L 1096 F-1法(uniform法)		◎	---	◎	---	◎	500	◎	---	适用于袜子		
吸水性	(秒) ≤	JIS L 1907 沉降法		◎	---	◎	---	◎	60	◎	60	适用于有绒头的毛巾类、浴垫类 【参考】超过60秒的、要记录C4M法悬挂晾干1次处理后的数据 (注2)		
		JIS L 1907 滴水法		◎	---	◎	---	◎	10	◎	10	适用于无绒头的毛巾类、浴室毯类 【参考】超过10秒的、要记录C4M法悬挂晾干1次处理后的数据 (注2)		
尺寸变化率	(%) ≤	JIS L 1930 水洗: 按照维护图形符号实施 未定时按照C4M法 干燥: 按照维护图形符号实施 未定时翻转干燥优先	悬挂晾干	机织物	◎	-5~+2%	◎	-4~+2%	◎	-5~+2%	◎	-5~+2%	适用于可水洗标注产品 *横向有弹力的面料(罗纹组织、柳条绉等)不进行合格与否评定 但外观变化显著的判为不合格	
					针织物	◎	-6~+2%	◎	-6~+2%	◎	-6~+2%	◎		-6~+2%
				翻转干燥	机织物	◎	-6~+2%	◎	-6~+2%	◎	-6~+2%	◎		-6~+2%
						针织物	◎	-8~0	◎	-8~0	◎	-8~0		◎
				平摊晾干	机织物	◎	-10~0%	◎	-10~0%	◎	-10~0%	◎		-10~0%
						针织物	◎	-7~+2	◎	-7~+2	◎	-7~+2		◎
干洗法	(%) ≤	JIS L 1096 J-1、J-2法		机织物	◎	±3%	◎	±3%	◎	±3%	◎	±3	适用于可干洗标注产品(有可水洗标注产品可省略) *横向有弹力的面料(罗纹组织、柳条绉等)不进行合格评定 但外观变化显著者判为不合格	
				针织物	◎	±3%	◎	±3%	◎	±3%	◎	±3		
湿洗法	(%) ≤	JIS L 1931-4		机织物	◎	±3%	◎	±3%	◎	±3%	◎	±3	适用于可湿洗标注产品(有可水洗标注产品可省略) *横向有弹力的面料(罗纹组织、柳条绉等)不进行合格评定 但外观变化显著者判为不合格	
				针织物	◎	±3%	◎	±3%	◎	±3%	◎	±3		

注1: 荧光增白剂染色导致变色为3-4级及以下时、要标注「请使用不含荧光增白剂的洗涤剂」等维护注意事项。

注2: 【参考】是指不进行合格判定

纺检标准(纺织产品) 面料、成品检查 品质标准一览表 ◇摘要◇

◎: 必须项目, ○: 根据材料、用途实施试验

原则上, 色牢度、甲醛试验全色实施, 而纤维含量、物性试验、尺寸变化率、成品检查(甲醛除外)则需要在各品号、各款式、各材料中分别抽取一件为代表实施试验

www.boken.or.jp

试验项目		试验方法、条件		判定标准				备注	
				睡衣、贴身内衣类	婴幼儿服装、小商品类	西洋服饰、小商品类	床上用品、室内装饰类		
甲醛	(μg/g) ≤	厚生省令第34号	一般用	◎ 75	---	○ 75	---	适用于法规制品 对所有颜色、部件实施	
	(A-Ao) ≤		婴幼儿用	---	◎ 0.05	---	○ 0.05		
	(μg/g) ≤			---	◎ 16	---	○ 16		
特定芳香胺	μg/g (mg/kg) ≤	<纺织品> 改正厚生省令第34号或 JIS L 1940-1&-3、ISO 24362-1&-3 <皮革制品> 改正厚生省令第34号或 ISO17234-1&-2		○ 30	○ 30	○ 30	○ 30	适用于法律所规定的产品 特定芳香胺中24种物质	
品质表示	成分含量	家庭用品品质表示法	◎ 应符合	◎ 应符合	◎ 应符合	◎ 应符合	◎ 应符合	尺寸标注不进行合格评定	
	使用处理图形符号	家庭用品品质表示法	◎ 应符合	◎ 应符合	◎ 应符合	◎ 应符合	◎ 应符合		
	尺寸	JIS规格等	◎ 应符合	◎ 应符合	◎ 应符合	◎ 应符合	◎ 应符合		
	原产国	不当赠品类及不当表示防止法	◎ 应符合	◎ 应符合	◎ 应符合	◎ 应符合	◎ 应符合		
外观	外观、缝制	纺检缝制检查标准	◎ 应符合标准	◎ 应符合标准	◎ 应符合标准	◎ 应符合标准	◎ 应符合标准		
成品检查	耐水洗	外观、缝制		◎ 无异常	○ 无异常	◎ 无异常	○ 无异常	适用于可水洗标注产品	
		变色 (级) ≥		◎ 4	○ 4	◎ 4	○ 4		
		渗色 (级) ≥		◎ 4-5	○ 4-5	◎ 4-5	○ 4-5		
		接缝起皱 (级) ≥		◎ 3	○ 3	◎ 3	○ 3		
		洗涤后扭曲率 (%) ≤		◎ 7 (5)	○ 7 (5)	◎ 7 (5)	○ 7 (5)		
	尺寸变化率 (%) ≤	悬挂晾干	机织物	◎ -5~+2※	○ -4~+2※	○ -5~+2※	○ -5~+2	( ) 适用于开衩、前开口、纵向有图案等产品 ※横向有弹性的面料 (罗纹组织、柳条绉等) 不进行合格评定 但影响外观或穿着使用的判为不合格	
				针织物	◎ 纵向 -6~+2	○ -6~+2	○ -6~+2		○ -6~+2
		翻转干燥	机织物	◎ 纵向 -8~+2※	○ -8~+2※	○ -8~+2※	○ -8~+2		
				针织物	◎ 纵向 -6~+2※	○ -6~+2※	○ -6~+2※		○ -6~+2
				针织物	◎ 纵向 -8~0	○ -8~0	○ -8~0		○ -8~0
平摊晾干	针织物	◎ 纵向 -10~0※	○ -10~0※	○ -10~0※	○ -10~0				
		◎ 纵向 -7~+2	○ -7~+2	○ -7~+2	○ -7~+2				
耐反复水洗	外观变化		○ 无异常	○ 无异常	○ 无异常	○ 无异常	适用于特殊印花 (颜料、胶浆、转移、凸浆、金银粉等)、涂层、植绒、粘合等		
	变色 (级) ≥	JIS L 1930 C4M法悬挂晾干	1次后	○ 4	○ 4	○ 4			
	5次后		○ 3	○ 3	○ 3				
耐干洗	外观、缝制		◎ 无异常	○ 无异常	◎ 无异常	○ 无异常	适用于可干洗标注产品 (对于有可水洗标注产品可省略)		
	变色 (级) ≥	JIS L 1931-2 P2法 JIS L 1931-3 F2法	○ 4	○ 4	○ 4	○ 4			
渗色 (级) ≥	○ 4-5		○ 4-5	○ 4-5	○ 4-5				
接缝起皱 (级) ≥	○ 3		○ 3	○ 3	○ 3				
洗涤后扭曲率 (%) ≤	○ 5 (3)		○ 5 (3)	○ 5 (3)	○ 5 (3)				
尺寸变化率 (%) ≤	机织物		○ ±3※	○ ±3※	○ ±3※	○ ±3			
耐反复干洗	外观变化		○ 无异常	○ 无异常	○ 无异常	○ 无异常	适用于有干洗标识的特殊印花 (颜料、胶浆、转移、凸浆、金银粉等)、涂层、植绒、粘合等		
	变色 (级) ≥	JIS L 1931-2 P2法 JIS L 1931-3 F2法	1次后	○ 4	○ 4	○ 4			
	3次后		○ 3	○ 3	○ 3				
渗色 (级) ≥		○ 4-5	○ 4-5	○ 4-5	○ 4-5				
耐湿洗	外观、缝制		◎ 无异常	○ 无异常	◎ 无异常	○ 无异常	适用于可湿洗标注产品 (有可水洗标注产品可省略)		
	变色 (级) ≥	JIS L 1931-4 按照维护图形符号实施	○ 4	○ 4	○ 4	○ 4			
	渗色 (级) ≥		○ 4-5	○ 4-5	○ 4-5	○ 4-5			
	接缝起皱 (级) ≥		○ 3	○ 3	○ 3	○ 3			
	洗涤后扭曲率 (%) ≤		○ 5 (3)	○ 5 (3)	○ 5 (3)	○ 5 (3)			
尺寸变化率 (%) ≤	机织物		○ ±3※	○ ±3※	○ ±3※	○ ±3			
耐熨烫	外观变化	参考使用JISL1057.8.1 试验温度按照维护图形符号实施		无异常	无异常	无异常	无异常		
	变色 (级) ≥		○ 4	○ 4	○ 4	○ 4			
儿童服装安全性能	儿童服装附属绳索的要求事项	JIS L 4129		应符合	应符合	---	---	适用于儿童服装 (幼童及大童)	

分类	主要产品
男士服装	大衣、成套西服、茄克、防寒茄克服、宽松茄克、裤子类等
女士、儿童服装	大衣、成套西服、茄克、防寒茄克服、宽松茄克、连衣裙、裤子类、裙子等
衬衫、罩衫类	休闲衬衫、礼服衬衫、罩衫、运动衬衫、马球衬衫、T恤、汗衫等
毛衫类	针织毛衫、开襟衫、背心等

分类	主要产品
睡衣、贴身内衣类	睡衣裤、女长睡衣、贴身内衣、女士内衣、塑身内衣等
婴幼儿服装、小商品类	婴幼儿服装 (外衣、中衣、贴身内衣等)、小商品类 (毛巾、围嘴、连指手套、袜子等)
西洋服饰、小商品类	毛巾、浴巾、手帕、围巾、披肩、领带、袜子类、手套、帽子等
床上用品、室内装饰类	床上用品类 (床单·床罩类、毛毯、毛巾毯、被褥类、婴儿床上用品等)、室内装饰类 (窗帘、地毯、rug、浴室毯等)