


中国販売時の品質運用に！ 中国GB色泣き試験方法が制定されました。

2024年12月31日、中国国家標準の試験方法として、GB/T45044-2024「紡織品 色牢度試験 耐滲色色牢度」が正式に公布されました（施行日:2025年7月1日）。色泣き試験については、これまで中国では評価方法が制定されていませんでしたが、日本への輸出品向けに実施されていた試験が有益な試験方法として評価され、この度採用されました。

当該標準は全国紡織品標準化技術委員会により統一管理されます。上海愛麗紡織技術檢驗有限公司(ポーケン上海試験センター)は、各種試験分野における長年の豊富な経験により、消臭、吸湿発熱、燃焼性、防花粉の標準制定への参画に続き、当該標準の制定にも参画し、起草機関の一員となりました。

石油系の色泣き試験は中国では規格化されていません。



写真：色泣き試験 (GB法)

一般的な「色泣き試験方法」をベースに規格化されています！



GB/T45044-2024「紡織品 色牢度試験 耐滲色色牢度」試験方法概要

GB/T45044-2024	
適用範囲	染色した繊維製品
添付布	①綿白布 ②規格指定の2種類の添付布（規格では①綿白布使用を推薦） * ボーダー・チェック柄の場合は添付布不使用
縫い糸	100%ポリエステル白糸
試料サイズ	試料サイズ: 30±2mm × 25±2mm 添付布サイズ: 200±2mm × 25±2mm 試料の長さ方向15mmと添付布を重ね合わせ縫い付ける。 * ボーダー・チェック柄の場合: 200±2mm × 25±2mm (下端が淡色になること)
試験溶液	0.05%非イオン界面活性剤
調湿・浸漬時間	調湿時間: 4時間 浸漬時間: 2時間
浸漬方法	試験溶液50mLに試験片の下端20mmを浸漬させ、規定時間経過後試験片を自然乾燥。 (ブランク試験(添付布のみの試験)も必須)

今後も上海愛麗（上海試験センター）は社会のニーズに合わせた様々な試験について、標準制定への参画を積極的に行い試験技術を通じた製品品質及び生活水準の向上に寄与して参ります。

上記の内容についてご不明な点等ございましたら、こちらまでお問い合わせください。

上海愛麗紡織技術檢驗有限公司
(上海試験センター)
上海市普陀区中江路879号18号楼4階
TEL:021-5283-0011

中国販売担当（日本語、中国語可）

森 英輝
張 明敏

お問合せフォームリンク

